

Åtgångstabell Tätsystem, Fix & Fog

Finja Rollbart Tätsystem

Åtgång kg/m²

	Åtgång
Finja Tätskikt	> 0,27
Finja Tätmembran Vägg	> 1,0*
Finja Tätmembran Golv	> 1,3*

*Alltid fördelat på två strykningar.

Komponenter i Tätsystem får aldrig understiga ovan angivna åtgång.

Finja Dukbaserat Tätsystem

Åtgång kg/m²

	Åtgång
Finja Tätmembran Vägg	> 0,5*
Finja Tätmembran Golv	> 0,5*

*En strykning.

Komponenter i Tätsystem får aldrig understiga ovan angivna åtgång.

Fix/fästmassa

Åtgång kg/m²

	Åtgång med tandspackel		
	6 mm	8 mm	10 mm
Finja Standardfix	ca 2,5	ca 3-4	ca 4-5
Finja Allroundfix	ca 2,5	ca 3-4	ca 4-5
Finja Snabbfix	ca 2,5	ca 3-4	ca 4-5
Finja Lättfix	ca 1,6	ca 2-3	ca 3-4
Finja Kakellim	ca 1,5	ca 2-3	ca 3-4

Angiven åtgång kan variera beroende på underlagets beskaffenhet, plattans baksida, typ av verktyg etc.

Fog KF10

Åtgång kg/m²

Längd	Plattstorlek mm		Tjocklek	Åtgång vid fogbredd		
	Bredd			2 mm	3 mm	5 mm
20	20		4	1,2	1,8	3,0
50	50		4	0,5	0,7	1,2
75	150		6	0,4	0,5	0,9
100	100		6	0,4	0,5	0,9
100	100		10	0,6	0,9	1,5
100	200		6	0,3	0,4	0,7
100	200		10	0,5	0,7	1,1
150	150		6	0,2	0,4	0,6
200	200		8	0,2	0,4	0,6
120	240		12	0,5	0,7	1,1
250	250		12	0,3	0,4	0,7
250	250		20	0,5	0,7	1,2
250	330		8	0,2	0,3	0,4
300	300		8	0,2	0,2	0,4
300	300		10	0,2	0,3	0,5
300	300		20	0,4	0,6	1,0
300	600		10	0,2	0,2	0,4
330	330		10	0,2	0,3	0,5
400	400		10	0,2	0,2	0,4
450	450		12	0,2	0,2	0,4
500	500		12	0,1	0,2	0,4
600	600		12	0,1	0,2	0,3

Formel för beräkning av åtgång fogmassa

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{kg/m}^2$$

A: Plattans längd (mm)
B: Plattans bredd (mm)

C: Plattans tjocklek (mm)
D: Fogbredd (mm)

