

LIP

2K Folielim

För vattentätning av underlag innan montering av kakel i våtrum

- ▶ ETAG 022-godkänd för våtrum
- ▶ Spricköverbyggande
- ▶ Som radonskyd
- ▶ Ingår i System 15 och LIP Folie System 27/21/25/20 som uppfyller kraven i gällande branschregler.
- ▶ Kan användas vid tillskjutande markfukt LIP System 16



GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK

mk Godkendelse MK 7.22/0939 MK 7.22/0940



Användningsområde

LIP 2K Folielim + LIP Cement används för framställning av vattentättningsmembran för vattentätning av golvs- och väggbeklädnader med keramiska plattor eller natursten i våtrum på följande underlag:

Golv:

Oorganiska material som betong osv.

Väggar:

Gipsskivor, kalciumsilikatskivor, oorganiska material som betong, gasbetong, lättbetong, gips osv.

Underlag

Golv och väggar ska uppfylla gällande branschregel (BBV) krav.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel innan våtrumssystemet appliceras. Borttagning av fett, tvålrester och kalk görs med **LIP Grundrens G1** och **LIP Klinkerrens K1**. Vid primning med **LIP Primer 54** se produktblad eller emballage för rätt applicering. **OBS!** På organiska underlag appliceras **LIP Primer** utspädd

LIP 2K Folielim + cement: Blanda i förhållandet 1:1 tills massan är jämn, slät och utan klumpar. Applicering/materialåtgång se respektive monteringsanvisning. Skikt-tjockleken ska vara minst 1 mm efter härdning och högst 2 mm för att undvika eventuell sprickbildning i membranet.

Vattentätt membran för pooler och på uteplatser/balkonger:

Underlaget ska vara utan sprickor och svackor samt ha ett fall på ca 1,5%. Fritt från släppmedel och damm och ha en stabil yta. På sugande underlag används **LIP Primer** utspädd med vatten 1:3 som primer. För mer information ta kontakt med LIP Sverige, infosverige@lip.dk eller ring +46 (0)8-25 00 70.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat material får inte hällas ut i avlopp då cement även härdar under vatten.

Förpackning

Plasthinkar på 2 och 5 kg

Färger

Vit

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+10 °C – +30 °C
Blandningsförhållande: LIP Folielim 2K	1 del LIP 2K Folielim/Vandtætningsbinder med 1 del LIP Cement/Special Cement
Användningstid	Ca 1 timme vid 20 °C
Gångbar	LIP Special Cement ca 4 timmar vid 20 °C LIP grå och vit cement ca 12 timmar vid 20 °C
Materialåtgång	Se respektive System
Prov utförd med	GEV EMICODE: EC 1plus – VERY LOW EMISSION
Förvaring / Tekniska data	Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)
Förvaring / Arbetsmiljön	Min. 24 månader i oöppnad förpackning (frostfritt)

Mer information finns på lip.dk. Du kan också kontakta teknisk service hos LIP på tfn: +46 (0)8 25 00 70

