

LIP

LIP 275 Snabbslipsats

Färdigblandad avjämningsmassa- spänningsfattig-
plastförstärkt snabbslipsats.



- ▶ Beläggningsbar med spackel eller keramik efter ca 4 timmar
- ▶ Till värmegolv
- ▶ Tät beläggning efter ca 24 tim.
- ▶ Spänningsfattig

LIP 275 Snabbslipsats

Användningsområde:

LIP 275 Snabbslipsats är en färdigblandad spänningsfattig, plastförstärkt snabbslipsats, används på samma sätt som en traditionell cementbaserad slipsats.

LIP 275 Snabbslipsats används i första hand till gjutning av slipsats, där det ställs krav att materialet är plastificerat och har en kort härdningstid, t ex. renoveringsarbeten där undergolvet ska var klart för beläggning på kortast möjliga tid. Samt ingjutning av golvvärmesystem.

OBS! Användning inomhus. I våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt.

Underlag

LIP 275 Snabbslipsats kan användas på flera sätt:

Direkt på betongytor som ska vara fasta, torra, fria från damm, smuts, olja, fett, vax eller andra skiljeämnen med en maximal RF på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm, minsta bygghöjd 10 mm. Hela konstruktionen ska vara torr innan täta ytmaterial appliceras.

Den kan även användas som "flytande" konstruktion, minst 35 mm, i våtrum minst 45 mm. Den flytande konstruktionen ska förstärkas med armeringsnät med minsta tråddiameter \varnothing 5mm.

Förbehandling

När **LIP 275 Snabbslipsats** appliceras direkt på fasta betongunderlag ska underlaget förbehandlas med "slurry" som blandas på följande sätt:

1 delar vatten.

1 delar **LIP Primer 54**.

2 delar **LIP 275 Snabbslipsats**.

Detta blandas till en jämn, slät konsistens. Slurryn appliceras med pensel eller kvastas ut,

LIP 275 Snabbslipsats appliceras innan slurryn har torkat, vått i vått.

Bruksanvisning

Blanda 25 kg **LIP 275 Snabbslipsats** med 1,5-2 liter vatten i en tvångsblandare för bästa resultat eller en frifallsblandare (tombola). **LIP 275 Snabbslipsats** blandas till en mjuk, jordfuktig konsistens. När blandningen är klar töms blandningskärlet helt innan nästa blandning påbörjas.

LIP 275 Snabbslipsats ska inte blandas med annan cement eller tillsatsmedel. Öppnad förpackning ska tätförslutas och ska förbrukas snarast.

LIP 275 Snabbslipsats kan bearbetas vid temperaturer mellan +5° C och + 25° C. Var uppmärksam på att låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar hanteringstiden, utsätt inte spackelmassa för luftdrag, höjd rumstemperatur, solbestrålning eller liknande under härdningstiden.

Rengöring

Verktyg m.m. rengörs med vatten, helst varmt, direkt efter användningen. Avjämningsmassa som inte har härdat ska inte spolats ner i avloppet.

Förpackning

25 kg plastlaminerade papperspåsar, ska lagras torrt.

Märkning

Lokalt irriterande. Innehåller Kalciumoxid. Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid, som kan vara irriterande på ögon andningsorgan och hud. Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/kg torr cement. Förvaras oåtkomligt för barn, undvik inandning av damm, undvik kontakt med huden och ögonen.

Hänvisning

Se säkerhetsdatablad

Teknisk data

Öppentid:	ca 1,5 timmar
Beläggingsbar med keramik:	ca 3,5-4 timmar
Beläggingsbar med tätbeläggning:	ca. 24 timmar
Materialåtgång:	ca 21 kg/m ² /cm
Tryckstyrka:	30N/mm ² efter 25 dygn
Lagringstid:	ca 6 månader i öppnad förp

Färg

Grå

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn: +46 8 25 00 70

LIP - när man bygger på kvalitet!

SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: